



**KROGHS A/S · KLIM STRANDVEJ 284 · DK 9690 FJERRITSLEV**  
**TLF. (+45) 98 22 52 00 · FAX (+45) 98 22 57 37**  
**E-MAIL: kroghs@kroghs-as.dk · www.kroghs-as.dk**

# Varedeklaration

## 0/4 Flydemørtel E50

Gældende fra: 20-09-2024, Erstatte: 30-05-2024

### Emballage/Varenummer:

18,5 kg sæk: XXXX, 25 kg sæk 11832, 1200 kg bigbag: 11833

### Anvendelse 1: Montage af betonelementer:

Produktet, der er ekspanderende, anvendes i bærende konstruktioner, bl.a. til fyldning af korrugerede rør, underløbning af stål- og betonkonstruktioner, samt til sammenstøbning af betonelementer.

### Ydeevne jf. EN206-1 og 206-1 DK NA:

Kroghs A/S dokumenterer overensstemmelse af trykstyrke jf. metoderne beskrevet i Betonelement-Foreningens bulletin nr. 5, marts 2019. Dokumentation kan fremsendes efter anmodning.

Karakteristisk trykstyrke:  $f_{ck} > 55 \text{ MPa}$   
(Laborietest på prøvelegeme 15x30 cm cylinder)

Efter korrektion for byggepladsusikkerhed:

$f_{ck} > 50 \text{ MPa}$

Eksponeringsklasse

Ekstra aggressiv miljøpåvirkning  
XC4, XD3, XS3, XF4, XA3

### Anvendelse 2: Undervandsstøbning:

Produktet, der er en ekspanderende flydemørtel, anvendes til flydestøbninger under vandet.

### Forbrug:

Produkt: 2,11 kg/l + Vand: 0,23 kg/l = 2,34kg/l

### Blanding:

Mørtelen kan blandes i en egnet gennemstrømsblander. Alternativt kan der anvendes tvangsblender eller effektivt piskeris, hvor der anbefales følgende procedure:

Der afmåles vand: 2,8 liter/25 kg's sæk; 2,1 liter/18,5 kg's sæk.

- 3/4 af vandet tilsættes, og der blandes 4 minutter – indtil den er homogen og fri for klumper.
- 1/4 af vandet tilsættes, og der blandes 2 minutter

### Lagerholdbarhed:

11 måneder fra produktionsdag ved tør og hensigtsmæssig opbevaring.

### Begrænsninger:

Produktets ekspansion stopper efter ca. 20 minutter ved 20 °C. Produktet tåler ikke frost de første 15 modenhedstimer.

### Egenskaber\*:

$D_{max}$ : 4 mm  
Pumpbar: Ja, i f.eks. Putzmeister S5 eller MP25 (gul pumpedel)  
v/c: 0,38 (ved 2,8 l vand/25 kg)  
Luftindhold: 2 % (EN1015-7)  
Densitet: 2340 kg/m<sup>3</sup> (EN1015-6)  
Ekspansion: 1 % (egen testmetode)  
Afbindingstid: 13 timer (egen testmetode)

\*Nævnte egenskaber er typiske måleresultater fra laboratorieforsøg ved 20 °C. Værdierne skal ikke betragtes som hverken karakteristiske- eller minimumsværdier

