



KROGHS A/S • KLIM STRANDVEJ 284 • DK 9690 FJERRITSLEV
Tlf. (+45) 98 22 52 00 • E-MAIL: kroghs@kroghs-as.dk •
www.kroghs-as.dk

Varedeklaration

0/1 Elementfugemørtel Flydende Vinter

Gældende fra: 01-11-2025, Erstatte: 09-08-2023

Emballage/Varenummer:

18,5kg sække: 11844, 1200 kg bigbags: 11898

Anvendelse:

Produktet, der er ekspanderende, anvendes til flydestøbninger i korrugerede rør, underløbning af betonsøjler og betonelementer, samt til sammenstøbning af betonelementer, hvor fugen forskalles. Produktet er egnet til mindre mørtelmaskiner (f.eks. Putzmeister MP25) med blandeenhed og pumpe.

Ydeevne jf. EN206-1 og DS/EN 206-1 DK NA:

Kroghs A/S dokumenterer overensstemmelse af trykstyrke jf. metoderne beskrevet i Betonelement-Foreningens bulletin nr. 5, marts 2019. Dokumentation kan fremsendes efter anmodning.

Karakteristisk trykstyrke: $f_{ck} > 45 \text{ MPa}$
(Laboratorietest på prøvelegeme 15x30 cm cylinder)

Efter korrektion for byggepladsusikkerhed:

$f_{ck} > 40 \text{ MPa}$

Eksponeringsklasse: Aggressiv miljøpåvirkning
XD1, XS2, XF3, XA2

Vurdering af overensstemmelse af indholdet af ækvivalent alkali, foretages ikke jf. DS206 F1.

Der dokumenteres sikkerhed mod skadelige alkaliske reaktioner jf. TK 84, TI-B 51 og TI-B 52.

Forbrug:

Produkt: 1,85 kg/l + Vand: 0,35 kg/l = 2,20 kg/l

Lagerholdbarhed:

11 måneder fra produktionsdag ved tør og hensigtsmæssig opbevaring.

Begrænsninger:

Produktets ekspansion stopper efter ca. 20 minutter ved 20 °C.

Produktet er frostsikret til -5 °C.

Egenskaber*:

D_{max} : 1 mm
 v/c : 0,38 (ved 3,5 l vand/18,5 kg)
Luftindhold: 2 % (EN1015-7)
Densitet: 2200 kg/m³ (EN1015-6)
Ekspansion: 1 % (egen testmetode)
Afbindingstid: 8 timer (egen testmetode)
Trykstyrkeudvikling jf. EN196-1 (4x4x16 cm prismen):

Termin	Trykstyrke
1 døgn	30 MPa
7 døgn	50 MPa
28 døgn	60 MPa

*Nævnte egenskaber er typiske måleresultater fra laboratorieforsøg ved 20 °C. Værdierne skal ikke betragtes som hverken karakteristiske- eller minimumsværdier.

