



KROGHS A/S • KLIM STRANDVEJ 284 • DK 9690 FJERRITSLEV
TLF. (+45) 98 22 52 00 • FAX (+45) 98 22 57 37
E-MAIL: krogshs@krogshs-as.dk • www.krogshs-as.dk

Varedeklaration

0/1 Elementfugemørtel T3

Vinter

Gældende fra: 01-08-2023 Erstatte: 01-10-2021

Emballage/Varenummer:

18,5 kg sække: 11923, 1200 kg bigbags: 11925

Anvendelse:

Produktet, der er ekspanderende, anvendes til sammenstøbning og understøbning af betonelementer. Den plastiske flydeopførsel ("TIX") gør, at lodrette fuger kan udstøbes uden forskalling. Produktet er egnet til mindre mørtelmaskiner (f.eks. Putzmeister MP25) med blandeenhed og pumpe.

Ydeevne jf. EN206-1 og DS/EN 206-1 DK NA:

Krogshs A/S dokumenterer overensstemmelse trykstyrke jf. metoderne beskrevet i Betonelement-Foreningens bulletin nr. 5, marts 2019. Dokumentation kan fremsendes efter anmodning.

Karakteristisk trykstyrke: $f_{ck} > 45 \text{ MPa}$
(Laboratorietest på prøvelegeme 15x30 cm cylinder)

Efter korrektion for byggepladsusikkerhed:

$f_{ck} > 40 \text{ MPa}$

Eksponeringsklasse: Passiv miljøpåvirkning
XO, XC1

Forbrug:

Produkt: 1,74 kg/l + Vand: 0,37 kg/l = 2,11 kg/l

Lagerholdbarhed:

11 måneder fra produktionsdag ved tør og hensigtsmæssig opbevaring.

Begrænsninger:

Produktets ekspansion stopper efter ca. 20 minutter ved 20 °C. Produktet er frostsikret til -5 °C.

Egenskaber*:

D_{max} : 1 mm
v/c: 0,42 (ved 3,9 l vand/18,5 kg)
Luftindhold: 3 % (EN1015-7)
Densitet: 2110 kg/m³ (EN1015-6)
Ekspansion: 1 % (egen testmetode)
Afbindingstid: 4 timer (egen testmetode)
Trykstyrkeudvikling jf. EN196-1 (4x4x16 cm prismar):

Termin	Trykstyrke
1 døgn	30 MPa
7 døgn	45 MPa
28 døgn	55 MPa

*Nævnte egenskaber er typiske måleresultater fra laboratorieforsøg ved 20 °C. Værdierne skal ikke betragtes som hverken karakteristiske- eller minimumsværdier.

