

YDEEVNEDEKLARATION Dop-Nr. Bradsted 8-16M-02

1. Byggevarerstype:		Grov tilslag 8-16 mm			
2. Byggevarereidentifikation/salgsnavn:		8-16 mm kl. M			
Varenr.		8419245			
Oprindelse		Bradsted Grusgrav			
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse:		Tilslag til beton			
4. Fabrikantens navn og adresse:		Kroghs A/S, Klim Strandvej 284, 9690 Fjerritslev			
5. Produktionssted		Bradsted Grusgrav, Bavnehøjvej 2, 9541 Suldrup			
6. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:		Ikke relevant			
7. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):		System 2+			
8. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:		Dancert A/S, EU Notified Body Nr. 1073, har udført den indledende inspektion af virksomheden og af den løbende produktionskontrol, og endvidere udført den løbende overvågning, vurdering og godkendelse af virksomhedens produktionskontrol. EC-Certifikat 1073-CPR-G005-07			
9. Deklareret ydeevne					
Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Punkt i harmoniseret teknisk specifikation EN 12620:2008		Kornstørrelsesfordeling (%)
Tilslagsstørrelse		8-16	4.2	EN 933-1	Forven - tet min max
Sortering		Gc85/20	4.3		32 mm 100 100 100
Indhold af finstof		f _{1,5}	4.6		22,4 mm 100 98 100
Vandabsorption (%)		1,4 ±0,3	5.5	EN1097-6	16 mm 89 85 99
Korndensitet (mg/m3) P _{ssd}		2,58 ±0,03	5.5		11,2 mm 43 0 20
Modstandsdygtighed over for polering		NPD	5.4.1	-	8 mm 8 0 5
Modstandsdygtighed over for overfladeslid		NPD	5.4.2	-	4 mm 1
Modstandsdygtighed over for slid fra pigdæk		NPD	5.4.3	-	0,250 mm 0
Bestanddele af groft genanvendt tilslag		NPD	5.8	-	0,063 mm 0,1 0 1,5
Modstandsdygtighed over for frost/tø		NPD	5.7.1	-	
Klorider (%)		≤0,003	6.2	Teststrips	
Syreopløselig Sulfat		NPD	6.3.1	-	
Totalt svovlindhold		NPD	6.3.2	-	
Bestanddele der ændrer betonens afbindings- og hærdningstid		NPD	6.4.1	-	
Volumenstabilitet – udtørringssvind (%)		NPD	5.7.2	-	
Farlige stoffer		NPD	H3.3 +H.4	-	
Alkalikisel-reaktivitet		NPD	5.7.3	-	
10. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.					

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.
Underskrevet for og på vegne af producenten af Frederik Ejvang Brandt, Kvalitetsansvarlig



2026-08-06

Vi er en del af Group DC



Kroghs A/S

Deklaration Nr. Bradsted 8-16M-02

Vedrørende kravene i DS 206 Anneks E Beton – specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse - Regler for anvendelse af EN 206 i Danmark

Gældende fra: 2025-12-08	Erstatter varedeklaration fra 12-02-24 Erstatter DoP-Bradsted-betontilslag Version 17		
Byggevareretype:	Groft tilslag 8-16 mm		
Byggevarereidentifikation/salgsnavn:	8-16 mm M		
Eksponeringsklasser:	XC2, XC3, XC4, XF1, XA1		
Produktbeskrivelse:	Granit og flinteholdigt rågrus		
Fabrikantens navn og adresse:	Kroghs A/S, Klim Strandvej 284, 9690 Fjerritslev		
Produktionssted:	Bradsted Grusgrav, Bavnehøjvej 2, 9541 Suldrup		
Certifikat:	Dancert A/S, har udført den indledende inspektion af virksomheden og af den løbende produktionskontrol, og endvidere udført den løbende overvågning, vurdering og godkendelse af virksomhedens produktionskontrol. Certifikat G005-07		
Prøvningsmetode - Egenskab	Værdi		
	Min.	Forventet	Max.
Vandopløseligt alkali (beregnet værdi på baggrund af Kloridindhold) (%)			0,003
Alkalikisel-reaktivitet ved TI-B 75 kritisk absorption (%)		1,8	2,5
DS 405.4 Indhold af lette korn <2400 kg/m3 (%)		2,9	5,0

Vi er en del af Group DC



Dansk
Natursten A/S



Thyborøn
NordsøRal A/S



Kroghs A/S
Danopal A/S